

## Termékismertető

### Cink spray 400ml

#### Leírás

Elsőosztályú alapozó szer, mely száradás után 99%-os cinktisztaságú filmréteget képez. Festési munkák előtti alkalmazásra. Rendkívül ellenálló és rugalmas, elektrokémiai folyamatok révén védi a fémrészeket. Aktív korrózióvédelem, kb. 500 °C-ig hőálló.

#### Tulajdonságok

- festhető
- kitűnő hőmérsékleti stabilitás
- ponthegeztéssel megmunkálható
- magas cinktartalom
- tartós korrózióvédelem
- elektromos vezetőképesség
- gyorsan szárad
- sima, pórusmentes filmréteg

#### Technikai adatok

Szín/megjelenés	szürke
Cinktisztaság	>99 %
Cinktartalom	>99 % (a száraz filmrétegben)
Kötőanyag	speciális gyanták
Alkalmazás-hőmérsékleti tartomány	kb. +500 °C-ig
Sűrűség 20 °C-on	0,92671 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Száradási idő	8 perc porszáraz
Teljes kiszáradás	48 óra
Hajtógáz	propán, bután
Illat	jellegzetes
Állag	spray, folyékony
Lobbanáspont	<0 °C

#### Felhasználási területek

Az autóiparban: Rozsdásodás és korrodálódás elleni védelem vas- és acélfelületeken, speciálisan hegesztési varratokon. Ideális festés előtti alapozó. Sérült, galvanizált felületek javítására, valamint a karosszériaelemek és a teljes kipufogórendszer alapozására és védelmére.

Az iparban: Extrém hőállóság kb. +500 °C-ig. Egyszerűen használható spray kiszerezés. Optimális hegesztési és fúrási helyek utókezelésére a gyártás során.

#### Alkalmazás

Használat előtt alaposan rázzuk fel a doboz tartalmát (kb. 2 perc). Permetezzük a tiszta, száraz, zsírtalanított fémfelületre kb. 20-30 cm távolságból. A cinkfilm vastagsága egyszeri befújás esetén száradás után: 25-30 µm.

Megjegyzés: A Cinkspray festhető, de a kapható sokfajta festékrendszer miatt érdemes használat előtt egy próbát végezni.

Használat után fújuk ki a maradékot a szelepből, azaz tartsuk szeleppel lefelé a dobozt mindaddig, amíg már csak hajtóanyag távozik.

## Forgalmazott készletek

400 ml-es doboz spray

1540 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.